

# HYDROSAM EVO

## HYDROFUGE DURCISSEUR PHASE AQUEUSE

Couvre  
jusqu'à  
8 m<sup>2</sup> / litre

► Hydrofuge prêt à l'emploi, en phase aqueuse, pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur.

► Evite la pénétration de l'eau de pluie dans les supports en enrobant les premiers millimètres des constituants du matériau d'une couche protectrice invisible.

► Limite les conséquences néfastes de la pluie, du gel, des agents atmosphériques et prolonge ainsi la durée de vie des matériaux.

► Durcit la surface traitée tout en laissant respirer les supports.

► Possibilité de peindre les surfaces traitées, sert de sous-couche pour préparer les supports à recevoir une peinture émulsion.

### LIEUX D'UTILISATION

Entreprises du bâtiment, services d'entretien, services techniques, ... Pour la protection des façades de bâtiments, sculptures et monuments.

### MODE D'EMPLOI

#### SUPPORTS :

Enduit ciment ou chaux, pierre, brique, stuc, plâtre, béton cellulaire, marbre.

#### PREPARATION DES SUPPORTS :

Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. Les efflorescences et moisissures doivent être débarrassées. Colmater les fissures de plus de 0,3 mm et enlever les poussières à l'air comprimé ou au brossage. Le maximum d'efficacité est obtenu sur un support sec et par beau temps.

#### APPLICATION :

S'utilise toujours pur et s'applique au pulvérisateur.

- Application extérieure :

Traiter toujours de bas en haut tout en tenant la buse près de la surface afin de faciliter la pénétration jusqu'à refus du matériau.

La cristallisation est obtenue après 3 ou 4 jours.

- Sous-couche (intérieur et extérieur) :

Faire le traitement comme ci-dessus. Après 4 jours, laver le support à l'eau claire, laisser sécher celui-ci, procéder aux travaux de peintures.

#### POUVOIR COUVRANT :

Selon la porosité des matériaux, 2 à 8 m<sup>2</sup> au litre.

### CARACTERISTIQUES

Aspect : Liquide limpide incolore.

pH : >11,4.

### CONDITIONS D'EMPLOI :

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

[www.purodor-marosam.com](http://www.purodor-marosam.com)

FT1020005840020-1214